

ตารางเปรียบเทียบถังเหล็กถอดประกอบหลอมละลายด้วยผงแก้ว

(Glass Fused to Steel BOLTED TANK)

รุ่นแผ่น Epoxy และคุณลักษณะ	ECOFUSION	ISOFUSION	TRI FUSION	TRI FUSION PLUS
ลักษณะการใช้งาน	-การใช้กักเก็บของเสียฟาร์มปศุสัตว์ หรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	-การใช้กักเก็บของเสียฟาร์มปศุสัตว์ หรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	-การใช้กักเก็บของเสียฟาร์มปศุสัตว์ หรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ -การใช้กักเก็บน้ำชะขยะ -การใช้กักเก็บน้ำสำหรับล้างวัตถุดิบในโรงงานอาหาร -การใช้กักเก็บน้ำทิ้งจากโรงงานที่ผ่านการบำบัด	-การใช้กักเก็บของเสียฟาร์มปศุสัตว์ หรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ -การใช้กักเก็บสารเคมีที่อันตราย -การใช้กักเก็บสารที่มีอุณหภูมิสูง
pH range of Liquid	4-9	3-9	2-11	1-14
สีแผ่นถัง (ภายนอก)	RAL 5015 SKY BLUE	RAL 5013 COBALT BLUE	RAL 6028 PINE GREEN	
สีแผ่นถัง (ภายใน)	RAL 5015 SKY BLUE			
กระบวนการเคลือบผิว	Enamel insert silica glass (Overall thickness 180-360 µm) 2 coat, 1 fire	Enamel insert silica glass (Overall thickness 200-360 µm) 2 coat, 1 fire	Enamel insert silica glass (Overall thickness 280-460 µm) 3 coat, 2 fire	Enamel insert silica glass (Overall thickness 340-500 µm) 3 coat, 2 fire
ชนิดรอยต่อแผ่น	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)